



AC CURE - 710

Akrilik Esaslı Beton Kür Ürünü

TANIM:

Akrilik esaslı, su bazlı akrilik emülsiyon esaslı, beton, şap ve çimento esaslı yüzeylerde kullanılan, yüzeyde mekanik direnci artırıcı tabaka oluşturan beton kür malzemesidir.

AVANTAJLARI:

Yeni dökülmüş betonlardan hızlı su kaybını önler. Hidratasyon için gerekli suyu betonda hapseder. Diğer kürleme yöntemlerine göre daha ekonomiktir. Kapalı alanlarda kullanılabilir. Solventsizdir. Rötire çatlaklarını engeller. Uygulaması kolay ve hızlıdır.

KULLANIM ALANLARI:

İç ve dış mekânlarda,
Tüm saha betonlarında,
Yüzey sertleştiriciden sonra,
Yatay ve dikey beton yapı elemanlarını
kürlenmesinde kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER : (23°C, %50 Bağıl Nem)

Ürün içeriği	: Akrilik Reçine
Kuruma süresi	: 2 saat 30 dakika
Görünüm	: Beyaz renkli sıvı
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C +35°C
Yoğunluk	: 1 kg/dm ³

****Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.**

UYGULAMA YÖNTEMİ:

Uygulama:

Yeni dökümü yapılmış beton üzerine rulo veya püskürtme ekipmanı ile uygulanır. Ürün homojen bir şekilde yüzeyde boşluk bırakılmayacak şekilde uygulanmalıdır.

DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35 °C arasında olmalıdır.
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
Erken veya çok geç uygulama yapılmamalıdır.
Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından ve yaya trafiğinden korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:

DAYMAN AC CURE – 710 yaş iken su ile temizlenebilir
DAYMAN AC CURE – 710 kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:

Ham beton yüzeyde : 0,200 – 0,250 kg/m²
Yüzey sertleştirici uygulanmış ise: 0,150 – 0,200 kg/m²

AMBALAJ:

Sıvı	: 30,00 kg plastik bidon
Palet ölçüsü	: 80 x 120 cm
Paletteki adet	:24



AC CURE - 710

Akrilik Esaslı Beton Kür Ürünü

RENK : Beyaz

RAF ÖMRÜ:

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak korunmalıdır.

Ürün donma riski taşıdığından 5 C'nin altında depolanmamalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:

Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.

Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemeleri bulundurulmamalı ve yenmemelidir.

Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.

Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar çerçevesinde yapılmalıdır.

Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:

İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir.

Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz. GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.

Teknik föy bir sonraki basılına kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar. OCAK 2020